

leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar-Niederzeuzheim  
Fon 064 33 94 37 73  
info@leinoelpro.de  
www.leinoelpro.de



© 2019 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

## **Leinöl-Tung-Klarlack (ot)**

### **Anwendung:**

Klarer Öllack auf Basis von Leinöl- und Chinaholzöl mit Lösemittel Terpentinersatz, bewährt seit über 100 Jahren. Er ist ein hochwirksamer Holz- und Metallschutz, auch als Schiffslack bei Bootsbauern und Seglern beliebt. Er ist elastisch, salzwasser- und abriebfest und bleibt bei sachgemäßer Anwendung über viele Jahre hinweg beständig. Hochglänzend, satiniert oder matt durch Zusatz von Gelamat (bei Zugabe von Gelamat für Außen nur bedingt geeignet). Metalloberflächen werden mit dem Leinöl-Tung-Klarlack sehr gut gegen Korrosion geschützt und kommen richtig zu Geltung.

### **Technische Eigenschaften:**

Das spezifische Gewicht beträgt ca. 0,9 g/ ml, der Flammpunkt liegt über 62°C. Verbrauch 60 ml/qm je Anstrich auf normal saugenden Untergründen.

### **Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Chinaholz-Standöl, Terpentinersatz unter VOC Grenzwerte (VOC2010)

### **Untergrund und Vorbereitung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Altanstriche aus Wasserlack, Acryl oder ähnliche Farben müssen komplett entfernt werden. Sehr stark beanspruchte Holzoberflächen können zuerst mit unserem Leinöl roh (or) dünn vorgestrichen werden. Trocknungszeit ca. 2 Tage. Metalle vorher reinigen, entfetten und unmittelbar danach streichen. So dient das geniale Naturprodukt als Rostschutz.

**Verarbeitung:**

Trockenen Untergrund mit 100er Körnung anschleifen und gründlich entstauben. Bei mindestens 20°C, mittlerer Luftfeuchtigkeit und guter Lüftung, mit einem Schweineborstenpinsel, Fellrolle oder Spritzgerät gleichmäßig und sparsam auftragen. Nach dem Trocknen, etwa 24 Stunden, ist ein Zwischenschliff wie folgt erforderlich: Die Arbeitsschritte im Innenbereich mindestens 3-mal, im Außenbereich 5-mal, bei Holzbooten 7-mal wiederholen.

**Gebindegröße und Verbrauch:**

0,06 l / 1 qm pro Auftrag

ot01 125ml Blechdose  
ot1 1l Blechdose  
ot25 2,5l Blechkanister



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

**Pflege:**

Wenn die Oberfläche matt wird, ganz leicht anschleifen und wieder mit Leinöl-Tung Klarlack pflegen. Bei stark, durch Wasser oder Sonne belasteten Flächen, jährlich prüfen und etwa alle zwei Jahre überstreichen.

**Lagerung:**

In einem vollständig gefüllten Behälter luftdicht verschlossen, etwa 3 Jahre. Für den Gebrauch die nötige Menge für einen Arbeitsgang in ein anderes Behältnis umschütten und die Originaldose wegen schneller Hautbildung unverzüglich schließen.

Achtung! Werkzeug/Pinsel direkt nach dem Anstrich mit Verdünnung reinigen, oder in Leinöl roh aufbewahren.

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 20 0125

**Sicherheitshinweise:**

Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Die mit dem Produkt getränkten Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc., luftdicht in Metallbehältern oder in mit Wasser gefüllten Behältern aufbewahren und dann entsorgen. Fertig verarbeitet sind Leinöl-Produkte schwer entflammbar.

**Hinweis:**

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.